

Fiche technique

Huile Plan de travail KUNOS N° 243



N

correspond à

LIVOS neutral

Pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

Sans essence d'orange

Destination	En intérieur, pour les bois massifs tels que plans de travail de cuisine, table de salle à manger, appuis de fenêtre et multiplex. Ne pas utiliser pour le placage, le bois mordancé et à l'intérieur des meubles.
Caractéristiques	Exempt de terpène. Intensifie la structure de la ronce du bois. Après la 1 ^{ère} couche, imprègne avec aspect mat. Après 2 à 3 couches surface satinée. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Testé pour les jouets selon la norme DIN EN 71, Partie 3.
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, composants isoaliphatiques, acide silicique, cire micronisée, sucre aminé deshydrogéné et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Mn, Zr).
Teinte	002 Incolore
Application	Appliquer au pinceau, au pistolet, avec une ponceuse orbitale et pad de feutre gris ou au chiffon non pelucheux à une température ambiante supérieure à 16°C.
Rendement	Faire un essai préalable! Selon le pouvoir absorbant et l'essence : 1 ^{ère} couche : 45 ml / m ² , soit 22 m ² au litre 2 ^{ème} couche: 11 ml / m ² , soit 88 m ² au litre 3 ^{ème} couche: 4 ml / m ² , soit 295 m ² au litre
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 12 heures pour la première couche, puis 24 heures pour les couches suivantes. Dureté de la finition obtenue au bout de 4 semaines. Dureté de la finition obtenue au bout de 4 semaines.
Densité	Environ 0,88 g / ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile Plan de travail KUNOS N° 243, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas auto inflammable.</p> <p>P102 À conserver hors de portée des enfants.</p> <p>P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p> <p>EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p> <p>EUH208 Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l ; 200 l .
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.

Conseils d'application

Huile Plan de travail KUNOS N° 243

Bois

Préparation: Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de toute résine et dépolvé. Effectuer un ponçage progressif jusqu'au grain 240, sauf chêne jusqu'au grain maximum 180.

Alternatif:

Un premier ponçage jusqu'au grain 120 et un deuxième ponçage après la première couche au grain 320.

Application: Bien remuer le produit avant l'emploi. Enlever la peau qui a pu se former sur le produit dans les pots entamés. Faire un essai préalable!

Appliquer une couche épaisse et distribuer ou enlever l'huile surnageante après 20 minutes (au plus tôt). Tous les pores du bois doivent être saturés avec de l'huile.

Laisser sécher au moins 12 heures. Pour la deuxième couche appliquer l'huile goutte à goutte et polir immédiatement.

Laisser sécher 24 heures. Appliquer la troisième couche de la même manière que la deuxième couche.

Des outils appropriés: une ponceuse orbitale et un pad en feutre (pas de pad blanc ou beige) ou alternativement une brosse et un chiffon de coton non pelucheux.

Nettoyage et entretien

Ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l'eau et nettoyer avec un chiffon humidifié (et non mouillé). Pour l'entretien courant, appliquer KUNOS N° 243 si la surface paraît mate.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Novembre 2015