

# DULUX DIAMANT PEINTURE D'INTÉRIEUR 100 % ACRYLIQUE 15110

Produit à base d'eau, (Niveau de brillance MPI 2) fini coquille d'œuf

Fiche technique



## Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume – 33,94 % (+/- 1 %)

Solides en poids – 48,78 % (+/- 1 %)

### Composés organiques volatils (COV)\*

Selon ASTM D3960-05 : < 100 g/L

Réglementation canadienne : < 150 g/L

### Couleur

Bases blanche, moyenne et ultra foncée

Blanc de finition 15112

### Niveau de lustre MPI 2 Fini coquille d'œuf

• Brillance @ 60°: 4 - 10 %

• Lustre @ 85°: 12 – 18 %

### Couverture pratique

380 - 420 pi<sup>2</sup> par 3,78 litres

9 - 10 m<sup>2</sup> par litre

(Le rendement peut varier selon le substrat et la méthode d'application.)

### Type de résine

• 100 % acrylique

### Viscosité\* Prêt à utiliser (94 – 102 unités Krebs)

Inflammabilité Ininflammable

Point d'éclair\* S/O

### Épaisseur de feuil recommandée\*

• Humide : 4 mils

• Sec : 1,6 mils

### Temps de séchage\* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR

*\*Les temps de séchage et d'attente avant d'appliquer une nouvelle couche dépendent de la température, de l'humidité et de l'épaisseur du feuil*

Sec au toucher : 30 minutes

Recouvrir\* : 4 heures

Avant de nettoyer : 7 à 10 jours

\*Source des données techniques : 15110

## Description du produit

Le nouveau Dulux Diamant Coquille d'œuf (15110) offre un fini haute performance, lisse et élégant lorsqu'un faible lustre est recherché. Sa formule unique combine des microsphères de céramique à une technologie évoluée d'élimination des taches et à des polymères acryliques réticulants qui procurent un revêtement ayant une durabilité, une adhérence et une résistance aux taches exceptionnelles.

Dulux Diamant fini coquille d'œuf 15110

- Excellentes propriétés d'étalement et de nivellement
- Excellente adhérence
- Durabilité et résistance au brunissage exceptionnelles
- Excellente durabilité
- Pouvoir cachant supérieur
- Peinture-apprêt
- Sèche rapidement et est pratiquement inodore

### Utilisations prévues

- Travaux nouveaux et d'entretien
- Sites résidentiels, institutionnels et commerciaux
- Surfaces déjà peintes
- Surfaces correctement apprêtées : placoplâtre, plâtre, panneau de fibres, béton, stuc, maçonnerie, métal et bois
- Plafonds, murs, portes et boiserie

### Homologations – en février 2013

Approuvé pour :

- MPI – Catégorie 138, Architectural à haute performance (MPI lustre 2)
- MPI – Catégorie 44, Latex coquille d'œuf d'intérieur (MPI lustre 2)

Conforme aux exigences de :  
LEED® Canada - CI (2006) and NC & CS (2009)

GARANTIE : Akzo Nobel Canada Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.

Édition de février 2013



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

All surfaces must be clean, dry and free of dirt, chalk, Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de toute saleté, craie, graisse, cire, rouille ou peinture écaillée avant de peindre. Essuyer la surface à l'aide d'un nettoyant approprié afin d'enlever tous les contaminants. Rincer à fond à l'eau claire et laisser sécher la surface.

- Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'agent de blanchiment domestique et 70 % d'eau. Bien rincer.
- Enlever la peinture écaillée et poncer les bords jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
- Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.
- Poncer toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses et poncer légèrement les zones lustrées. Éliminer les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur. *Précaution* : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Les **surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre** doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant d'être peintes.

**Bois neuf** : poncer jusqu'à ce qu'il soit lisse.

## Application

Produit prêt à utiliser, ne pas diluer.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

### Conditions d'application

Assurer une bonne ventilation et appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est au-dessus de 50 °F (10 °C)

### Outils

- Pinceau – soies synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau non pelucheux – 10-15 mm
- Pulvérisateur (sans air) – taille de buse : 0,013 à 0,019 po – Pression : 2300 – 2700 psi

\*Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

## Nettoyage

Nettoyer les mains et les outils immédiatement à l'eau chaude savonneuse. Essuyer tout renversement à l'aide d'un linge humide.

## Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.  
NE DOIT PAS GELER

## SYSTÈMES RECOMMANDÉS

*Deux couches de finition sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.*

### Surfaces déjà peintes

#### Surfaces en bonne condition

- Aucun apprêt requis
- Dulux Diamant fini coquille d'œuf 15110

#### Surfaces réparées

- La peinture Dulux Diamant fini coquille d'œuf 15110 peut être utilisée comme couche d'apprêt avant d'appliquer une couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)

- Dulux Diamant fini coquille d'œuf 15110

#### Anciennes surfaces alkydes

- Apprêt alkyde à base d'eau Dulux 23010 – une couche sur toute la surface.

- Dulux Diamant fini coquille d'œuf 15110

### Surfaces neuves :

#### **Placoplatre, plâtre, panneau de fibres, béton, bois, stuc ou maçonnerie :**

- L'Apprêt/scelleur à l'acrylique Dulux Lifemaster 59113 OU Dulux Diamant fini coquille d'œuf 15110 peuvent être utilisés comme couche d'apprêt avant d'appliquer une couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)

- Dulux Diamant fini coquille d'œuf 15110

### Couleurs vives, brillantes et foncées :

- Couche de fond Accent latex ultra – une couche sur toute la surface.
- Peinture Dulux Diamant fini coquille d'œuf 15110 – une couche additionnelle peut être nécessaire

## Élimination

Consulter votre municipalité sur les procédés d'élimination prévus par les règlements municipaux et respecter l'environnement en faisant don des restes de gallons à quelqu'un qui en a besoin: voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas vider les restes dans les égouts.

## Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique du produit. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des pièces bien ventilées.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Pour des renseignements sur les produits,  
composer : 1-(800)-387-3663  
www.dulux.ca