

DULUX X-PERT PEINTURE LATEX ACRYLIQUE D'INTÉRIEUR 14010

Produit à base d'eau, fini coquille d'œuf

Fiche technique



Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume – 36 % (+/- 1 %)

Solides en poids – 54 % (+/- 1 %)

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 : < 150 g/L

Réglementation canadienne : < 150 g/L

Couleur

Bases blanche, moyenne et ultra foncée

Niveau de lustre

Finis coquille d'œuf

• Brillance @ 60°: 5 – 10 %

• Lustre @ 85°: 10 – 35 %

Couverture pratique

380 - 420 pi² par 3,78 litres

9 - 10 m² par litre

(Le rendement peut varier selon le substrat et la méthode d'application.)

Type de résine

• Vinyle-acrylique

Viscosité* Prêt à utiliser (95 – 105 unités Krebs)

Inflammabilité

Ininflammable

Point d'éclair*

S/O

Épaisseur de feuil recommandée*

• Humide : 4 mils

• Sec : 1,4 mil

Temps de séchage* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR

**Les temps de séchage et d'attente avant d'appliquer une nouvelle couche dépendent de la température, de l'humidité et de l'épaisseur du feuil*

Sec au toucher : 30 minutes

Recouvrir : 4 heures

Avant de nettoyer : 7 à 10 jours

*Source des données techniques : 14010

La peinture d'intérieur Dulux X-pert fini coquille d'œuf 14010 est un produit de qualité supérieure formulé pour assurer une très bonne couverture, un pouvoir cachant élevé et une excellente adhérence à tous les projets. Ses propriétés exceptionnelles d'étalement et d'application donnent un fini doux et uniforme.

Peinture Dulux X-pert d'intérieur au fini coquille d'œuf 14010 :

- Facilité d'application
- Bonnes retouches

Utilisations prévues

- Travaux nouveaux et d'entretien
- Sites résidentiels et commerciaux
- Murs, portes et boiseries dans n'importe quelle pièce
- Surfaces correctement apprêtées : plâtre, placoplâtre, panneau de fibres, stuc, maçonnerie, béton et bois

Homologations – en octobre 2013

Approuvé pour :

- MPI – Catégorie 44, Latex coquille d'œuf d'intérieur (MPI lustre 2)

Conforme aux exigences de :

LEED® Canada – CI (2006) et NC & CS (2009)

Garantie : PPG Revêtements Architecturaux Canada inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.

Édition de octobre 2013



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de toute saleté, craie, graisse, cire, rouille ou peinture écaillée avant de peindre. Essuyer la surface à l'aide d'un nettoyant approprié afin d'enlever tous les contaminants. Rincer à fond à l'eau claire et laisser sécher.

- Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'agent de blanchiment domestique et 70 % d'eau. Bien rincer.
- Enlever la peinture écaillée et poncer les bords jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
- Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.
- Poncer toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses et poncer légèrement les zones lustrées. Éliminer les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur. *Précaution* : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Les surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant d'être peintes.

Bois neuf : poncer jusqu'à ce qu'il soit lisse.

Application

Produit prêt à utiliser, ne pas diluer.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

Conditions d'application

Assurer une bonne ventilation et appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est au-dessus de 50 °F (10 °C)

Outils

- Pinceau – soies synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau non pelucheux – 10-15 mm
- Pulvérisateur (sans air) – taille de buse : 0,013 à 0,019 po – Pression : 2300 – 2700 psi

*Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

Nettoyage

Nettoyer les mains et les outils immédiatement à l'eau chaude savonneuse. Essuyer tout renversement à l'aide d'un linge humide.

Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.

NE DOIT PAS GELER

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Deux couches de finition sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.

Surfaces déjà peintes :

Surfaces en bonne condition

- Aucun apprêt requis
- Dulux X-pert coquille d'œuf 14010

Surfaces réparées

- La peinture Dulux X-pert fini coquille d'œuf 14010 peut être utilisée comme couche d'apprêt avant d'appliquer une couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)
- Dulux X-pert coquille d'œuf 14010

Anciennes surfaces alkydes

- Chasse taches 250 – une couche sur toute la surface
- Dulux X-pert coquille d'œuf 14010

Surfaces neuves :

Placoplâtre, plâtre, panneau de fibres, béton, stuc ou maçonnerie :

- Apprêt scelleur latex d'intérieur Dulux X-Pert 11000 – une couche sur toute la surface.
- Dulux X-pert coquille d'œuf 14010

Bois :

- Chasse taches 250 – une couche sur toute la surface
- Dulux X-pert coquille d'œuf 14010

Couleurs vives, brillantes et foncées :

- Couche de fond Accent latex ultra – une couche sur toute la surface.
- Peinture Dulux X-pert fini coquille d'œuf 14010 – une couche additionnelle peut être nécessaire

Élimination

Consulter votre municipalité sur les procédés d'élimination prévus par les règlements municipaux et respecter l'environnement en faisant don des restes de gallons à quelqu'un qui en a besoin: voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas vider les restes dans les égouts.

Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique du produit. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des pièces bien ventilées.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Pour des renseignements sur les produits,
composer : 1-(800)-387-3663
www.dulux.ca