

REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS POUR BOIS TEINTURE OPAQUE 100 % ACRYLIQUE, EXTÉRIEUR, POUR LES TERRASSES, CLÔTURES ET PAREMENTS- 8600

Produit à base d'eau, Fini faible lustre

Fiche Technique



Spécifications techniques (21°C (70°F))

Solides par volume:	34% (± 1%)
Solides en poids:	46% (± 1%)

Composés organiques volatils (COVs)*

Selon ASTM D3960-05:	< 150 g/L
Réglementation canadienne:	< 250 g/L

Couleurs disponibles

8600	White
8690	Base très foncée* <i>*Doit être teinté avant d'utiliser.</i>

Niveau de lustre	Fini faible lustre
-------------------------	--------------------

Couverture pratique

De 32 à 46 m² (345 à 500 pi²) par 3,78 litres sur du bois lisse: moins sur des surfaces rugueuses.

Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.

Type de résine

- 100 % Acrylique

Viscosité* Prêt à utiliser (88 ± 5 Unités Krebs)

Spécification de fabrication, la viscosité de travail peut varier.

Inflammabilité	Ininflammable
Point d'éclair*	Non applicable

Épaisseurs requises du film*

• Mouillé :	81 à 117 µm
	3,2 à 4,6 mils
• Sec:	28 à 41 µm
	1,1 à 1,6 mils

Selon l'application, la texture du bois et la porosité.

Séchage* @ 25°C/77°F - 50% d'Humidité relative

Sec au toucher:	1 heure
Pour recouvrir:	2 à 4 heures
Avant de résister à la pluie:	12 heures
Pour une circulation piétonnière légère:	24 heures
Pour une circulation piétonnière normale:	3 jours
Avant de remettre les meubles en place:	3 à 7 jours
Durcissement complet:	30 jours

Doublez le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur à 50 %. *Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.*

*Source des données techniques: 8600

Description du produit

La formule évoluée de la Teinture opaque 100 % acrylique DULUX^{MD} offre une protection supérieure contre la rudesse du climat canadien, et dote le bois d'une couleur opaque et riche qui ne camoufle pas sa texture naturelle. Cette teinture peut être utilisée sur toute surface de bois extérieure adéquatement préparée, qu'elle soit neuve ou déjà teinte.

Durabilité éprouvée

- Formule 100 % acrylique / Fournit une excellente adhérence et durabilité.
- Fortifié à l'uréthane / Offre une résistance à la fissuration et au pelage (décollement).
- Excellente protection contre les rayons UV.
- Fini hydrofuge résistant à la moisissure/ Protège le bois des dommages causés par l'eau et résiste aux taches de moisissure.
- Peut être appliqué jusqu'à 2 °C (35 °F).

Utilisations prévues

- Travaux neufs et d'entretien extérieur.
- Sites résidentiels et commerciaux.
- Idéal pour les terrasses, les surfaces verticales, les escaliers, les garde-corps, les clôtures et les meubles extérieurs.

Surfaces

- Recommandé pour le bois traité, le cèdre ou le pin.
- Anciennes finitions bien préparées: peintures, teintures opaques et semi-transparentes (excepté les teintures hydrofuges contenant de la cire).

Limites d'utilisation

- Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 heures. Éviter de teindre sous les rayons directs du soleil ou sur des surfaces chaudes.
- Non recommandé sur les teintures hydrofuges contenant de la cire.
- Une teneur élevée en humidité de façon continue, un manque d'aération du bois ou une forte circulation (terrasses) réduisent la durabilité du produit ou peuvent causer du décollement.
- Certaines couleurs, des changements drastiques de couleurs ou des surfaces poreuses peuvent nécessiter des couches additionnelles de peinture pour obtenir un fini uniforme.

Homologations

- MPI^{MD} – Catégorie #16 Teinture, extérieur, base d'eau, opaque.

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité. Voir les autres mises en garde sur la dernière page.

GARANTIE DE SATISFACTION : Le fabricant garantit votre entière satisfaction à l'égard du rendement de ce produit POUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS SUR TERRASSES ET 25 ANS SUR CLÔTURES ET PAREMENTS à condition que le produit ait été appliqué et entretenu conformément aux directives sur l'étiquette. La présente garantie de satisfaction DE 10 ANS SUR TERRASSES ET 25 ANS SUR CLÔTURES ET PAREMENTS n'est pas cessible. Elle ne s'applique pas en cas de problèmes à l'égard du produit qui sont attribuables à des facteurs hors du contrôle du fabricant comme des vices de construction, des dommages causés par des tiers au film de revêtement, le mauvais état du support, une application inadéquate, etc. Si vous n'êtes pas satisfait comme promis, veuillez retourner la portion inutilisée du produit à l'endroit où vous l'avez acheté, avec le reçu de la transaction. Le remboursement du prix payé pour le produit ou le remplacement du produit par un produit de valeur égale consistera en votre unique recours. La présente garantie exclut expressément la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre nécessaire pour l'enlèvement ou l'application de tout produit, ainsi que les dommages indirects, spéciaux, consécutifs et accessoires.



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

05/2019

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une bonne préparation de la surface est essentielle. La surface doit être sèche, propre, exempte de fibres de bois grises, d'huile, de cire, de moisissure, de taches ou de tout autre contaminant.

- La moisissure doit être éliminée en lavant la zone affectée avec une solution de javel domestique 30% et 70% d'eau. Bien rincer. Ne pas mélanger la solution d'eau de Javel avec d'autres nettoyants.
- **Bois nu exposé** : Nettoyer avec le nettoyant pour terrasses *Dulux*.
- **Revêtement en mauvais état** : Enlever toute trace de teinture non adhérente avec le décapant pour bois *Dulux* ou un jet sous pression, en fonction de l'état de la surface. Poncer les bords. Nettoyer avec le nettoyant pour terrasses *Dulux*.
- **Bois neuf** : Bien laver avec le nettoyant pour terrasses *Dulux*.
- **Revêtement en bon état** : Bien laver avec le nettoyant pour terrasses *Dulux*.
- **Toutes les surfaces** : À la fin de la préparation de la surface, bien rincer avec de l'eau. Si l'eau perle, la préparation de la surface doit être répétée. Laisser sécher pendant au moins 24 heures par temps sec. Légèrement poncer avec un papier abrasif de grain 80 pour ternir la surface. Éliminer la poussière de ponçage. Sceller les noeuds et les veines avec la gomme laque. Éliminer les marques d'étampes ou de crayons par le ponçage.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE.** Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Application

La teneur en humidité du bois doit être comprise entre 12% et 18%. Pour une protection maximale, le bois doit être teint sur ses six faces. **NE PAS DILUER.** Lorsque plusieurs contenants de la même couleur sont utilisés, les mélanger ensemble pour s'assurer de l'uniformité de la couleur. Bien mélanger avant, puis souvent pendant l'utilisation. Appliquer sur une petite surface et laisser sécher la teinture pour s'assurer d'une apparence satisfaisante. Appliquer 2 couches minces à l'aide d'un pinceau ou d'un tampon pour peinture/teinture de haute qualité. Après une application au rouleau, toujours uniformiser au pinceau pour obtenir de meilleurs résultats. Pour éviter les marques de chevauchement, n'appliquer que sur quelques planches à la fois et garder le bord de l'application humide. **ATTENTION** : Soyez prudents en marchant sur les surfaces mouillées; elles sont glissantes.

Conditions d'application

Appliquer lorsque les températures de l'air et de la surface sont entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F) et qu'elles le demeureront pour les 24 prochaines heures.

Outils

- Pinceau: poils synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau: non pelucheux - 10 - 15 mm

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Recommandé sur toutes les surfaces de bois:

- *Dulux Teinture opaque 100 % acrylique.*
- Pour une protection maximale, le bois doit être teint sur ses six faces. Apprêter localement toutes les zones fissurées, coupées ou endommagées. Deux couches sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.

Nettoyage

Éliminer la plus grande quantité de produit et nettoyer immédiatement les outils en utilisant de l'eau tiède savonneuse après utilisation.

Entreposage et transport

Garder le produit au frais et au sec. **PROTÉGER CONTRE LE GEL.**

Élimination

Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

Mesures de sécurité

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE.

Éviter de respirer les vapeurs ou la brume de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des vêtements protecteurs, ainsi qu'une protection pour les yeux et le visage. Tenir hors de la portée des enfants. **PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION CUTANÉE ALLERGIQUE.** Les poussières dégagées lors du ponçage ou du meulage peuvent être nocives en cas d'inhalation. Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'à utilisation du produit. **Note : Ces mises en garde englobent la série de produits. Avant l'utilisation, lire et suivre l'information propre au produit sur la FDS et l'étiquette.**

PREMIERS SOINS : Contient : dioxyde de titane; terre de diatomées; syénite néphélinique; oxide de zinc; oxyde d'aluminium; éthanediol; octhilinone (ISO). En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Pour un lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1 800 463-7426. **INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS: 514 645-1320.**

Pour des renseignements sur les produits, composer le: 1-800-387-3663
www.dulux.ca



PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
1550, rue Ampère, Bureau 500
Boucherville (Québec), J4B 7L4

Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. *Dulux* est une marque déposée de AkzoNobel et est utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.. Le *Multi Coloured Swatches design* est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc.